



Fiche technique du Sapin :



Nom: Épicéa
Famille : Pinacées
Provenance: Pays du Nord

Propriétés physique :

Densité : 0.43
Coefficient de retrait volumique : 14%
Retrait tangentiel total : 9%
Retrait radial total : 5%

Propriétés mécaniques (exprimées en Méga Pascal) :

Contrainte de rupture
en compression parallèle : 43 MPa
Module d'élasticité longitudinal : 10450 MPa

Informations techniques :

Collage : très efficace quelque soit la colle

Finition :